

Wolbring üvegfestékek

Termékismertető

Fedőfestékek, égetési hőmérséklet: 490-580 °C:

Használati útmutató:

A Wolbring üvegfestékek minden festési módra alkalmasak, úgy mint tradicionális festés ecsettel, szitanyomás, szórás stb.

A paletta nagy előnye a tág égetési tartomány 490 °C és 580 °C között.

Az átlagos beégetési hőmérséklet 540 °C.

Mivel minden szín ólom és kadmium tartalmú, egymással keverhetőek is.

A legfontosabb követelmény a felhasználáskor a tisztaság. A festéknek és a festési folyamatnak legnagyobb ellensége a por. Megragad a felfestett felületeken és égetéskor kis foltokat eredményezhet. Már egy nem megtisztított paletta, ecset vagy spakli is árthat a festéknek. Különösen érzékenyek a világos színek.

Égetéskor arra kell ügyelni, hogy az égetés alsó hő-tartományában (450°C-ig) keletkező gázok tudjanak kiszellőzni.

Speciális kontúr színek mint a hagyományos üvegfestésnél már nem léteznek.

A porcelánfestékek adták magukat alternatívaként, viszont ezeket jelentősen magasabb hőmérsékleten kell kiégetni, hogy fényesek legyenek.

(A többi festék égetési hőfokán ezek mattok maradnak.)